

Ficha Técnica
Fiche Technique
Technical Data Sheet

REXMALT-H

DESCRIPTION

Laque de finition, soluble dans l'eau, très brillant et séché à l'air et / ou forcé. En raison de sa réaction au feu, il est classé comme non inflammable selon UNE-EN 13501-1.

DOMAINE D'APPLICATION

Couche de finition à base d'eau. En raison de sa qualité soluble dans l'eau, il peut être appliqué dans des pièces petites ou mal ventilées. Excellente brillance et bon comportement contre le vieillissement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (blanc)

<i>Présentation :</i>	<i>Monocomposant. Prêt à l'emploi.</i>
<i>Couleur :</i>	<i>Blanc, Carta RAL et des couleurs forge (gris acier, anthracite et noir).</i>
<i>Finition :</i>	<i>Brillant (peut être satiné et mat).</i>
<i>Poids spécifique :</i>	<i>1.20 ± 0.05 gr/cm³.</i>
<i>Epaisseur sèche recommandée :</i>	<i>35 µ.</i>
<i>Rendement théorique :</i>	<i>11.4 m²/Lt. = 9.9 m²/Kg.</i>
<i>% Solide en poids :</i>	<i>52 ± 1 %.</i>
<i>% Solide en volumen :</i>	<i>40 ± 1 %.</i>
<i>Sec au toucher :</i>	<i>30 min. à 20°C et 60% HR</i>
<i>Séchage total (manipulable) :</i>	<i>8 heures à 20°C.</i>
	<i>1 heure à 60-80°C.</i>
<i>Application :</i>	<i>Brosse, rouleau ou pistolet</i>
<i>COV à la livraison :</i>	<i>44 gr/lit.</i>
<i>Diluant recommandé :</i>	<i>EAU PROPRE</i>
<i>Temp. d'application minimale:</i>	<i>10°C.</i>

TRAITEMENT PREALABLE DES SURFACES

Dans tous les cas, il sera appliqué sur des surfaces parfaitement propres et sèches, exemptes de silicone, de graisse, de poussière et de saleté.

Métaux : Ils auront préalablement été apprêtés avec **HIDROPRIMER, FOS-SHOP, FOSPRIMER, FOSIM 2 / C** ou **FUTURA**. Il admet également l'application directe sur Acier, Aluminium et Galvanisé, totalement propre et dégraissé.

Béton : Auparavant, il aurait été apprêté avec du **ADEFIX 45**.

Caoutchouc : Appliquer directement.

Plastiques : consulter.

Euroquímica Paints, S.A.

Ctra. Argentona – Dosrius, Km 2 – 08319 DOSRIUS (Barcelona) ESPAÑA

Tel.: +34 937 974 300 - Fax: +34 937 919 261

<http://www.euroquimica.com> - E-mail: euroquimica@euroquimica.com

Certificado Sistema de Calidad



MODE D'APPLICATION

Brosse:	Appliquer directement.
Rouleau:	Diluer avec 0-3% d'eau propre. Utilisez de la laine, des rouleaux à poils courts, pour éviter le moussage.
Pistolet aérogaphique:	Ajouter de l'eau propre pour atteindre la viscosité requise par l'équipement. Il est applicable sous sa forme de fourniture. Buse, 1,2 à 1,8 mm; Pression, 2,5 à 4 Kgs/cm².
Pistolet airless:	Non approprié.
Immersion:	Ajouter de l'eau propre pour atteindre une viscosité entre 20 et 35 "Ford n° 4". Les épaisseurs sèches dépendront de la viscosité du bain et de la vitesse d'extraction.

La vitesse de durcissement peut être augmentée, par ventilation forcée ou séchage au four à 50-80°C.

Comme toutes les peintures et revêtements, l'application doit être effectuée sur des supports fermes et secs, à une température du support supérieure de 3°C à celle du point de rosée, avec une température ambiante d'au moins 10°C et une HR de 80% maximum.

CARACTERISTIQUES DU FILM SEC.

Brillance (60°):	> 80%
Adhérence:	très bonne, sur les amorces correspondantes
Adhérence à l'acier:	très bonne
adhérence sur caoutchouc :	très bonne
Flexibilité:	3 mm, sur mandrin conique
Dureté:	160°, mais il faut plus de 15 jours pour acquérir sa dureté finale.
Réaction au feu:	Classé BS1d0 , selon les Euroclasses, UNE-EN 13501-1 .

PRECAUTIONS

L'application doit être effectuée avec une alimentation en air abondante ou avec des systèmes de ventilation préparés à cet effet.

Les éléments habituels de protection individuelle doivent être utilisés pour éviter l'ingestion, l'inhalation ou le contact avec la peau. Pendant l'application, des précautions normales contre le feu doivent être prises.

Gardez les récipients bien fermés après utilisation. Ne jetez pas de déchets dans le drain.

Produit sensible au gel, il est donc recommandé de le stocker dans un endroit protégé des intempéries et sec.

Stabilité de stockage: 1 an, dans leur emballage d'origine fermé et dans de bonnes conditions de stockage.

OBSERVATIONS

Nous garantissons la qualité de nos produits conformément à nos conditions générales de vente et de livraison. Nos conseils techniques d'utilisation, exprimés verbalement, par écrit ou à travers des tests, sont proposés en fonction de nos connaissances et expériences actuelles. Ce sont de simples indications qui ne compromettent pas notre responsabilité, ni les dispensent de la nécessité de vérifier par vous. Les mêmes produits que nous fournissons correspondent aux procédures et objectifs recherchés par Vdes., Effectuant ses propres contrôles et tests. L'application et l'utilisation des produits sont au-delà de nos possibilités de contrôle, et par conséquent, elles dépendent exclusivement de votre responsabilité personnelle, et nous ne pouvons être tenus responsables des résultats autres que ceux reflétés ici. Nos recommandations de sécurité ne sont pas un obstacle pour vous de déterminer vos propres mesures, adaptées aux conditions de vos installations. Nous nous réservons le droit de modifier les données contenues dans ce document, sans préavis, en fonction de leur évolution technologique.

REXMALT-H - Edition 16-03-23 - Annule et remplace les précédentes.

Euroquímica Paints, S.A.

Ctra. Argentona – Dosrius, Km 2 – 08319 DOSRIUS (Barcelona) ESPAÑA

Tel.: +34 937 974 300 - Fax: +34 937 919 261

<http://www.euroquimica.com> - E-mail: euroquimica@euroquimica.com

Certificado Sistema de Calidad

